



HUILE PARQUET ENTRETIEN ENVIRONNEMENT

SANS LUSTRAGE

**NOUVEAU !
SANS
LUSTRAGE !**

**CONJUGUE
PERFORMANCE ET
ÉCOLOGIE**
(consulter la Fiche
de Données
Environnementales)

•
SANS ODEUR

•
**ÉCO-LABEL
EUROPÉEN**

•
Sèche en 30 mn

•
**Préserve et entretient
le naturel de l'HUILE
PARQUET
ENVIRONNEMENT**

•
**Entretien facile
et régénération aisée**

•
Ne glisse pas



DESTINATION ET PRÉSENTATION

- L'HUILE PARQUET ENTRETIEN ENVIRONNEMENT BLANCHON est le complément naturel de l'HUILE PARQUET ENVIRONNEMENT BLANCHON.
- Véritable innovation technique, l'HUILE PARQUET ENTRETIEN ENVIRONNEMENT, sans odeur, apporte un réel confort d'application à l'utilisateur exigeant. Ses performances techniques et sa formulation (contenant moins de 2% de C.O.V., selon la Directive 2004/42/CE, conforme aux exigences environnementales de l'Éco-label européen, à la norme européenne EN 71.3 et respectueuse de l'homme et de l'environnement) répondent aux critères écologiques les plus sévères.
- Simple et pratique, l'HUILE PARQUET ENTRETIEN ENVIRONNEMENT s'applique directement sur les bois propres, imprégnés avec l'HUILE PARQUET ENVIRONNEMENT: elle ne nécessite pas de lustrage, à la main ou à la monobrosse, pour assurer un entretien et une rénovation locale aux parquets et planchers.
- Son absence d'odeur, sa simplicité d'application et sa rapidité de séchage permettent une immobilisation extrêmement réduite des locaux.
- L'HUILE PARQUET ENTRETIEN ENVIRONNEMENT, anti-poussière durable, est disponible en aspect naturel (incolore).

PRÉPARATION DES SUPPORTS

- L'HUILE PARQUET ENTRETIEN ENVIRONNEMENT est particulièrement destinée à l'entretien des parquets et planchers imprégnés avec l'HUILE PARQUET ENVIRONNEMENT.
- Il est recommandé d'appliquer l'HUILE PARQUET ENTRETIEN ENVIRONNEMENT sur un sol propre et sec : un dépoussiérage soigneux (balai, aspirateur) préalable est toujours recommandé.
- Les taches et traces ponctuelles seront aisément éliminées avec le SAVON NATUREL DES PARQUETS HUILÉS BLANCHON ou un détergent neutre (matériel bien essoré et jamais ruiselant). Important : attendre 7 à 10 jours pour la première intervention, afin que l'HUILE PARQUET ENVIRONNEMENT durcisse parfaitement à cœur.
- Les taches, salissures tenaces ou rayures seront éliminées avec un abrasif fin. À ces endroits le sol sera réimprégné avec l'HUILE PARQUET ENVIRONNEMENT.

Important : vigilance accrue, soin et régularité devront être apportés à l'entretien des bois imprégnés avec l'HUILE PARQUET ENVIRONNEMENT teintée (ou ayant été préalablement teintés), afin d'éviter une évolution de la nuance obtenue.

N.B. : consulter, en annexe, la méthode de nettoyage courant des parquets huilés (page suivante).

MISE EN ŒUVRE ET APPLICATION

- L'HUILE PARQUET ENTRETIEN ENVIRONNEMENT doit être utilisée dès que le parquet imprégné avec l'HUILE PARQUET ENVIRONNEMENT perd de son lustre naturel (usure normale de passage, micro-rayures, etc.).
- Prête à l'emploi : ne pas diluer, bien agiter avant et pendant l'utilisation. Ne pas entretenir un parquet à une température inférieure à 12°C. Utiliser seulement dans des zones bien ventilées. Ne pas laisser plantes et aquariums au contact des vapeurs de produit.
- Adhérence parfaite sur bois huilé avec l'HUILE PARQUET ENVIRONNEMENT, propre, dépoussiéré et sec (nettoyé avec le SAVON NATUREL, matériel bien essoré ; voir § PRÉPARATION DES SUPPORTS).
- Appliquer un voile fin d'HUILE PARQUET ENTRETIEN ENVIRONNEMENT avec un balai type micro-fibres (à défaut, avec un linge de coton fin et propre) sur le parquet huilé propre et sec (on peut utiliser un vaporisateur, puis essuyer immédiatement avec la micro-fibre). Les retouches ponctuelles et localisées peuvent être imprégnées et lustrées directement avec un chiffon de coton.
- La surface se tend immédiatement, il est inutile de la "travailler" longtemps. L'emploi d'une machine (lustreuse à 3 brosses rotatives ou monobrosse professionnelle munie d'un pad beige) est inutile et déconseillé.
- Séchage en 30 minutes environ. Le sol peut alors être remis en circulation.
- Fréquence : lorsque le parquet huilé perd de son bel aspect, en général 1 à 2 fois par mois dans des conditions normales d'utilisation des lieux.
- Lorsque les parquets sont très sollicités, l'entretien régulier peut être alterné avec l'application d'une couche générale d'HUILE PARQUET ENVIRONNEMENT (voir ENTRETIEN et RÉNOVATION, 4^e ●).
- Plus l'entretien avec l'HUILE PARQUET ENTRETIEN ENVIRONNEMENT est régulier et fréquent, plus il est aisé.

UN PARQUET HUILÉ BIEN ENTRETENU EMBELLIT AU FIL DU TEMPS.

NETTOYAGE DES USTENSILES

- Les outils seront nettoyés immédiatement après usage avec de l'eau.
- Protégeons l'environnement :
 - Essorer soigneusement le matériel après l'application ; bien l'essuyer.
 - Le rincer avec très peu d'eau dans un récipient ; laisser cette eau s'évaporer.
 - Le résidu sec peut alors être jeté normalement à la poubelle.
 - Bien refermer l'emballage après l'usage.
 - Ne pas rejeter les résidus à l'égout.

Blanchon

SÉCHAGE ET MISE EN SERVICE

- Séchage hors poussières : 5 minutes environ.
- Trafic léger : 30 minutes dans des conditions normales. Prendre quelques précautions pendant l'heure qui suit.
- Placer des protections adaptées (feutre) sous les pieds des tables et chaises. Si nécessaire, un paillason de qualité placé à l'entrée de la pièce retiendra poussières et gravillons. Ne pas laisser d'eau ou d'autres liquides stagner sur votre parquet huilé (bien isoler les pots de fleurs). Ne pas déplacer de meubles lourds. Dépoussiérer avec un aspirateur ou un balai (ne pas utiliser de textiles imprégnés).

RENDEMENT

- 25 à 35 m² au litre par couche, environ.

CONSERVATION

- 1 an en emballage d'origine fermé. Stocker à l'abri du gel (attention au stockage dans les véhicules).
- Reboucher soigneusement après utilisation.
- Se reporter à la Fiche de Données de Sécurité (FDS) correspondante (également disponible sur www.blanchon.com ou sur www.quickfds.com).

ENTRETIEN ET RÉNOVATION

- **Nettoyage courant** : aspirateur, balayage humide (Savon Naturel ou détergent neutre, matériel bien essoré).
- **Entretien régulier** : HUILE PARQUET ENTRETIEN ENVIRONNEMENT, appliquée avec un balai type micro-fibres (à défaut, avec un linge de coton fin et propre) sur le parquet huilé propre et sec.
- **Rénovation locale** : dépolir énergiquement (papier abrasif fin) les endroits détériorés avant de réimprégner localement (1 ou 2 couches) avec de l'HUILE PARQUET ENTRETIEN ENVIRONNEMENT (répartir en couche fine avec un linge de coton fin et propre). Pour un aspect parfait, terminer par un **Entretien régulier**, sur toute la surface, tel que décrit ci-dessus.
- **Rénovation importante** : dépolir toute la surface, dépoussiérer, puis appliquer une couche fine d'HUILE PARQUET ENVIRONNEMENT, naturelle ou teintée, au rouleau.

DONNÉES TECHNIQUES

DESTINATION	HUILE POUR PARQUETS, PLANCHERS ET BOIS
TYPE DE RÉSINES	Huiles en phase aqueuse
CLASSIFICATION AFNOR	Famille I, classe 7b2
DENSITÉ	1,01 (à 20°C, selon NFT 30020)
INFORMATIONS RÉGLEMENTAIRES	Se reporter à la Fiche de Données de Sécurité (FDS) correspondante (également disponible sur www.blanchon.com ou sur www.quickfds.com)
FLUIDITÉ	35 secondes (CA2,5, à 20°C)
RÉSISTANCE AUX PRODUITS MÉNAGERS	Huile végétale, moutarde, ketchup, vinaigre, eau, café, thé, détergents ménagers usuels, alcool 40°, acétone, encre, Javel diluée : RAS (après 20 jours de séchage, selon NFT 30053)
HYDROTHERMIE SUPERFICIELLE	RAS

*Annexe 1 : NETTOYAGE COURANT D'UN PARQUET HUILÉ

- HUILÉ, dilué à raison de 250 ml pour 10 litres d'eau.
- Travailler par zones successives en rinçant régulièrement la serpillière ou le matériel utilisé. Celui-ci doit toujours être bien essoré pour ne pas mouiller excessivement le parquet.
- Fréquence hebdomadaire en pièces peu fréquentées jusqu'à journalière en lieux à fort trafic.
- Ne pas laisser stagner de l'eau sur un parquet imprégné avec l'HUILE PARQUET ENVIRONNEMENT.

*Annexe 2 : RÉNOVATION

- **RÉNOVATION LOCALISÉE** : une rénovation localisée peut être pratiquée sur des endroits particulièrement détériorés (brûlures de cigarettes, chocs...) : dépolir pour éliminer la dégradation, puis réimprégner avec de l'HUILE PARQUET ENTRETIEN ENVIRONNEMENT. C'est l'un des avantages prépondérants d'un parquet traité à l'HUILE PARQUET ENVIRONNEMENT.
- **RÉNOVATION IMPORTANTE** : sur un parquet huilé dont l'entretien n'a pas eu la fréquence requise par son utilisation, il est possible de réaliser un égrenage général au moyen d'une monobrosse équipée d'une grille abrasive (grain 120, par exemple) avant d'appliquer une couche d'HUILE PARQUET ENVIRONNEMENT pure (rouleau poils ras).

ÉCO-LABEL EUROPÉEN



Ce label écologique est accordé aux peintures et vernis d'intérieur qui satisfont aux exigences environnementales du système de label écologique de l'Union Européenne

N° d'enregistrement : FR/711

- Bonnes performances pour une utilisation à l'intérieur
- Usage limité de substances dangereuses
- Faible teneur en solvants

Pour plus d'informations sur le label écologique de l'Union Européenne, veuillez consulter le site Internet <http://europa.eu.int/ecolabel> ou

AFAQ-AFNOR Certification

11 Av. Francis de Pressensé

93571 ST DENIS LA PLAINE Cedex

Fiche Technique diffusée par le Service Documentation le 08.12.2005, validée par le Service Technique le 08.12.2005 et la Direction Commerciale le 08.12.2005.

Conçu, mis au point et fabriqué en France.

Les renseignements fournis par la présente Fiche Technique sont donnés de bonne foi, à titre indicatif.

Ils ne sauraient en aucun cas induire une garantie de notre part, ni engager notre responsabilité lors de l'utilisation de nos produits.

Cette Fiche Technique annule et remplace toutes les versions antérieures.

BLANCHON S.A. - Société anonyme
à directoire et conseil de surveillance
au capital de 4 258 258 €
RCS LYON 390 112 886 - APE 243 Z
CCP 196.03 F LYON

E-mail : blanchon@blanchon.com
Site internet : www.blanchon.com



28, rue Charles Martin - BP 105
69192 SAINT-FONS CEDEX (France)
Tél. 04 72 89 06 00
Fax 04 78 70 07 18

Export Direct Lines
Tél : (0033) 472 89 06 09
Fax : (0033) 472 89 06 02

**PARQUET
HUILÉ-FINI
EN 4 H !**

**CONJUGUE
PERFORMANCE ET
ÉCOLOGIE**
(consulter la Fiche
de Données
Environnementales)

SANS ODEUR

**ÉCO-LABEL
EUROPÉEN**

**Norme EN 71.3
"Sécurité des jouets"**

**Met en valeur
le naturel de toutes
les essences de bois**

**Entretien facile
et régénération aisée**

Anti-poussière

**Protège durablement
parquets, planchers
et escaliers**

HUILE PARQUET ENVIRONNEMENT



IMPRÉGNATION NATURELLE SANS LUSTRAGE

DESTINATION ET PRÉSENTATION

- Véritable innovation technique, l'HUILE PARQUET ENVIRONNEMENT BLANCHON, sans odeur, apporte un réel confort d'application à l'utilisateur exigeant. Ses performances techniques et sa formulation (contenant moins de 5% de C.O.V., selon la Directive 2004/42/CE, conforme aux exigences environnementales de l'Éco-label européen, à la norme européenne EN 71.3 et respectueuse de l'homme et de l'environnement) répondent aux critères écologiques les plus sévères.
- Simple et pratique, l'HUILE PARQUET ENVIRONNEMENT s'applique directement sur bois préparés, au rouleau : elle ne nécessite pas de lustrage, à la main ou à la monobrosse, pour fournir une finition parfaite aux parquets et planchers.
- L'HUILE PARQUET ENVIRONNEMENT s'entretient et se rénove particulièrement aisément (pas de monobrosse pour l'entretien et la rénovation ponctuelle), son absence d'odeur, sa simplicité d'application et sa rapidité de séchage permettent une immobilisation extrêmement réduite des locaux.
- L'HUILE PARQUET ENVIRONNEMENT, destinée à toutes les essences de bois couramment utilisées (*essences rares et noyer, nous consulter), ne jaunit pas est disponible en 3 aspects mats : bois naturel, bois brut (pour conserver aux bois clairs ou aux bois poncés leur aspect originel ; ne pas appliquer sur bois sombres) et chêne (pour obtenir un aspect chêne clair).

PRÉPARATION DES SUPPORTS

- L'HUILE PARQUET ENVIRONNEMENT ne sera appliquée que sur un bois aplani et mis à nu par ponçage (décapage et dégrillage déconseillés ; cf. ANNEXE*, en page 2, pour les détails du ponçage d'un escalier ou d'un parquet), dépoli et exempt de traces de détergent, de gras, de cire, d'encastique, de polish ou d'huile de lin (ou autres huiles spécifiques). Proscrire l'utilisation de lessive, d'éclaircisseur, d'agents blanchissants ou de nettoyant parquet.
- Un dépolissage soigneux suivra.
- Sur parquets collés, l'utilisation du PRO FILLER BLANCHON (liant mastic AQUA) ou du LIANT MASTIC À BOIS BLANCHON est recommandée pour un rebouchage "toujours à la teinte". Le MASTIC BOIS sans odeur BLANCHON peut également être utilisé. Consulter les Fiches Techniques de ces produits.

TRAITEMENT INSECTICIDE

- Seuls les produits de traitement préconisés par BLANCHON peuvent être employés (TRAIT PLUS® MU).

MISE À LA TEINTE

- Les parquets poncés (bois "mis à nu") peuvent être teintés avec la TEINTE À BOIS AQUA S.D. BLANCHON, qui peut être recouverte directement par l'HUILE PARQUET ENVIRONNEMENT ou un autre produit AQUA.
- Il est également possible d'utiliser la TEINTE À BOIS BLANCHON *spéciale parqueteurs* (tons bois, tons couleurs ou tons pastels), la TEINTE À BOIS POSITIVE BLANCHON ou le VIEILLISSEUR BOIS BLANCHON (sur chêne ou châtaignier). Après séchage du produit tinctorial, appliquer une couche de PRIM'HUILE BLANCHON afin de "bloquer" la teinte. Le PRIM'HUILE est un primaire spécial qui n'influe pas sur l'imprégnation de l'HUILE PARQUET ENVIRONNEMENT.
- Dans tous les cas, ne pas égrener la teinte. Il est recommandé de n'égrener le parquet qu'avant l'application de la dernière couche d'HUILE PARQUET ENVIRONNEMENT, après séchage complet de la précédente (60 mn environ). Dépoussiérer soigneusement avant d'appliquer la couche de finition d'HUILE PARQUET ENVIRONNEMENT.
- Proscrire l'utilisation de lasure.

MISE EN ŒUVRE ET APPLICATION

- Prête à l'emploi : ne pas diluer, bien agiter avant utilisation.
- Adhérence parfaite sur bois nu, propre et sec, convenablement préparé (voir § PRÉPARATION DES SUPPORTS). Dépoussiérer soigneusement.
- Ne pas huiler un parquet à une température inférieure à 12°C et une humidité relative de plus de 85% (en respect du D.T.U. en vigueur) ; ne pas appliquer sur un bois dont l'humidité est supérieure à 10%. Utiliser seulement dans des zones bien ventilées. Ne pas laisser plantes et aquariums dans les lieux où le produit est appliqué.
- Appliquer en 3 couches fines, au rouleau (poils ras). Pinceau ou spalter pour les bords. L'huile se tend immédiatement, il est inutile de la "travailler" longtemps.
Important : l'apparence légèrement laiteuse de l'HUILE PARQUET ENVIRONNEMENT liquide disparaît en quelques instants, lors du séchage.
- Recouvrable en 1 heure environ (ne pas attendre plus de 48 heures entre couches).
- Un léger ponçage de la surface (papier abrasif fin) avant la dernière couche, éliminera les petites aspérités du bois, permettra d'obtenir un superbe aspect et facilitera l'entretien.
- Durcissement très rapide, sans odeur, ce qui permet une remise en circulation rapide des lieux ; prendre quelques précautions les premiers jours.

NETTOYAGE DES USTENSILES

- Les outils seront nettoyés immédiatement après usage avec de l'eau.
- Protégeons l'environnement :
 - Essorer soigneusement le matériel après l'application ; bien l'essuyer.
 - Le rincer avec très peu d'eau dans un récipient ; laisser cette eau s'évaporer.
 - Le résidu sec peut alors être jeté normalement à la poubelle.
 - Bien refermer l'emballage après l'usage.
 - Ne pas rejeter les résidus à l'égout.

Blanchon

SÉCHAGE, DURCISSEMENT ET MISE EN SERVICE

- Séchage hors poussières : 20 minutes environ.
- Séchage "égrenable/recouvrable" : 1 heure environ dans des conditions normales.
- Ne pas dépasser 48 heures entre les couches.
- Dureté définitive : 4 à 7 jours.
- Trafic léger : 12 heures dans des conditions normales.
- Occupation des lieux : pendant les 10 premiers jours prendre quelques précautions : ne pas couvrir (bâches de protection), ne pas disposer de tapis sur le parquet huilé. Ne pas déplacer de meubles lourds. Dépoussiérer avec un aspirateur ou un balai (ne pas utiliser de textiles imprégnés).
- Par la suite : placer des protections adaptées (feutre) sous les pieds des tables et chaises. Si nécessaire, un paillason de qualité placé à l'entrée de la pièce retiendra poussières et gravillons. Ne pas laisser d'eau ou d'autres liquides stagner sur votre parquet huilé (bien isoler les pots de fleurs).

RENDEMENT

- 15 à 20 m² au litre par couche, environ.

CONSERVATION

- 1 an en emballage d'origine fermé. Stocker à l'abri du gel (attention au stockage dans les véhicules).
- Reboucher soigneusement après utilisation.
- Se reporter à la Fiche de Données de Sécurité (FDS) correspondante (également disponible sur www.blanchon.com ou sur www.quickfds.com).

ENTRETIEN ET RÉNOVATION

- **Nettoyage courant** : aspirateur, balayage humide (SAVON NATUREL DES PARQUETS HUILÉS BLANCHON ou détergent neutre, matériel bien essoré).
- **Entretien régulier** : HUILE PARQUET ENTRETIEN ENVIRONNEMENT BLANCHON, appliquée avec un balai type micro-fibres (à défaut, avec un linge de coton fin et propre) sur le parquet huilé propre et sec. Important : vigilance accrue, soin et régularité devront être apportés à l'entretien des bois imprégnés avec l'HUILE PARQUET ENVIRONNEMENT teintée (ou ayant été préalablement teintés), afin d'éviter une évolution de la nuance obtenue.
- **Rénovation locale** : dépolir énergiquement (papier abrasif fin) les endroits détériorés avant de réimprégner localement (1 ou 2 couches) avec de l'HUILE PARQUET ENTRETIEN ENVIRONNEMENT (répartir en couche fine avec un linge de coton fin et propre). Pour un aspect parfait, terminer par un **Entretien régulier**, sur toute la surface, tel que décrit ci-dessus.
- **Rénovation importante** : dépolir toute la surface, dépoussiérer, puis appliquer une couche fine d'HUILE PARQUET ENVIRONNEMENT, naturelle ou teintée, au rouleau.

DONNÉES TECHNIQUES

DESTINATION	HUILE POUR PARQUETS, PLANCHERS ET BOIS
TYPE DE RÉSINES	Huiles en phase aqueuse
CLASSIFICATION AFNOR	Famille 1, classe 7b2
DENSITÉ	1,01 (à 20°C, selon NFT 30020)
INFORMATIONS RÉGLEMENTAIRES	Se reporter à la Fiche de Données de Sécurité (FDS) correspondante (également disponible sur www.blanchon.com ou sur www.quickfds.com)
VISCOSITÉ	100 centipoises (viscosimètre BROOKFIELD, à 20°C)
PONÇABILITÉ - RECOUVRABILITÉ	1 heure environ selon température et degré hygrométrique
ADHÉRENCE	Excellente sur bois préparés
RÉSISTANCE AUX PRODUITS MÉNAGERS	Huile végétale, moutarde, ketchup, vinaigre, eau, café, thé, détergents ménagers usuels, alcool 40°, acétone, encre, Javel diluée : RAS (après 20 jours de séchage, selon NFT 30053)
HYDROTHERMIE SUPERFICIELLE	RAS

*ANNEXE : PONÇAGE D'UN PARQUET À LA MACHINE

- Il s'effectue à l'aide d'une ponceuse à parquet, d'une bordeuse pour les bords et d'un racloir pour les angles.
- La ponceuse à parquet s'utilise dans le sens de la lumière ou mieux, si possible dans le sens du bois.
- Progresser régulièrement pour traiter toute la surface de manière identique.
- 1^{er} passage : Gros grains (24, 30 ou 36) pour mettre le parquet à nu et l'aplanir.
- 2^e passage : Grains moyens (50 ou 60) pour régulariser la surface.
- 3^e passage : Grains fins (100 ou 120) pour compléter la finition.
- Réaliser le pourtour de la pièce (bordeuse et racloir).
- Le polissage avec une monobrosse équipée d'une grille abrasive fine (80 ou 120) parfait la préparation de surface, en particulier sur des parquets présentant des alternances de fil : mosaïque, chevron, bâton rompu, Point de Hongrie, etc.
- Dépoussiérer soigneusement à l'aide d'un aspirateur puissant (surface à vitrifier ainsi que plinthes, rebords de fenêtres et radiateurs).

ÉCO-LABEL EUROPÉEN



Ce label écologique est accordé aux peintures et vernis d'intérieur qui satisfont aux exigences environnementales du système de label écologique de l'Union Européenne
N° d'enregistrement : FR/7111

- Bonnes performances pour une utilisation à l'intérieur
- Usage limité de substances dangereuses
- Faible teneur en solvants

Pour plus d'informations sur le label écologique de l'Union Européenne, veuillez consulter le site Internet <http://europa.eu.int/ecolabel> ou
AFAQ-AFNOR Certification
11 Av. Francis de Pressensé
93571 ST DENIS LA PLAINE Cedex

Fiche Technique diffusée par le Service Documentation le 04.11.2005, validée par le Service Technique le 04.11.2005 et la Direction Commerciale le 04.11.2005.

Conçu, mis au point et fabriqué en France.
Les renseignements fournis par la présente Fiche Technique sont donnés de bonne foi, à titre indicatif.
Ils ne sauraient en aucun cas induire une garantie de notre part, ni engager notre responsabilité lors de l'utilisation de nos produits.
Cette Fiche technique annule et remplace toutes les versions antérieures.

BLANCHON S.A. - Société anonyme
à directoire et conseil de surveillance
au capital de 4 258 258 €
RCS LYON 390 112 886 - APE 243 Z
CCP 196.03 F LYON

E-mail : blanchon@blanchon.com
Site internet : www.blanchon.com



28, rue Charles Martin - BP 105
69192 SAINT-FONS CEDEX (France)
Tél. 04 72 89 06 00
Fax 04 78 70 07 18

Export Direct Lines
Tél : (0033) 472 89 06 09
Fax : (0033) 472 89 06 02

**Jusqu'à
8 ans
de tenue
avant
entretien**

**CONJUGUE
PERFORMANCE ET
ÉCOLOGIE**

**(consulter la Fiche
de Données
Environnementales)**

**Qualité certifiée
M.Q.177 C.T.B.A.⁽¹⁾**

**Marque
NF ENVIRONNEMENT**

Sans odeur

Gélifiée : ne coule pas

Sèche en 30 mn

Sans effet laiteux

Ne craquelle pas

Ne jaunit pas

Aspect satiné

**Extérieur
Intérieur**

LASURE TRÈS LONGUE DURÉE ENVIRONNEMENT

TRÈS HAUTE RÉSISTANCE

DESTINATION ET PRÉSENTATION

- Innovation technique majeure dans la protection des boiseries extérieures, la LASURE TRÈS LONGUE DURÉE ENVIRONNEMENT BLANCHON, sans odeur, apporte un réel confort d'application à l'utilisateur exigeant. Ses performances techniques et sa formulation (contenant 0% de C.O.V.⁽²⁾, conforme aux exigences environnementales de la Marque NF Environnement, et respectueuse de l'homme et de l'environnement) répondent aux critères écologiques les plus sévères. Ses qualités remarquables ont été certifiées par le CTBA⁽¹⁾ : protection contre les agressions climatiques, sûreté lors de l'application pour l'environnement et l'utilisateur (Marque de Qualité 177).
- Très riche en résines polyuréthanes nouvelle génération (sans effet laiteux lors de l'application) et en éléments actifs, la LASURE TRÈS LONGUE DURÉE ENVIRONNEMENT apporte une durabilité exceptionnelle aux huisseries extérieures, avec un entretien simple et non contraignant.
- De consistance gélifiée, la LASURE TRÈS LONGUE DURÉE ENVIRONNEMENT ne coule pas et facilite l'application. Microporeuse, hydrofuge, anti-UV, elle protège et décore volets, portails, mobilier de jardin (structures assemblées ou non-assemblées), poutres, lambris, etc., sans blocking (adhésion des parties lasurées entre elles, après le séchage) et ne craquelle pas dans le temps.
- La LASURE TRÈS LONGUE DURÉE ENVIRONNEMENT, destinée à toutes les essences de bois imprégnables, est disponible en 6 nuances : incolore, chêne clair, chêne doré, chêne moyen, chêne foncé et blanc.
- Aspect satiné durable. Ne jaunit pas.

⁽¹⁾CTBA : Centre Technique du Bois et de l'Armeublement

⁽²⁾selon la Directive 2004/42/CE

PRÉPARATION DES SUPPORTS

- Les bois doivent être sains, propres et secs, sans traces de résine ou d'anciens vernis, peintures, huiles ou autres corps gras (poncer ou décaper si nécessaire avec le DÉCAPANT DU PEINTRE CHRONO® BLANCHON ou le DÉCAPANT ACTIF'AQUA® BLANCHON).
- Bois neufs : poncer avec un abrasif grain 80 pour optimiser l'ouverture des pores, puis appliquer un traitement préventif.
- Dégraisser les bois exotiques ou résineux, si nécessaire, avec le DILUANT SYNTILAC BLANCHON ou de l'acétone. L'application d'une sous-couche est déconseillée.
- Bois contaminés : gratter, nettoyer, puis traiter avec un produit curatif. Laisser le traitement pénétrer et sécher 72h. BLANCHON recommande TRAIT'PLUS® MU, traitement non gras en phase aqueuse.
- L'application sur des bois déjà lasurés est possible, sous réserve d'un support sain et homogène. Égrener sans polir (abrasif grain 80) soigneusement toute la surface. Si la lasure à rénover est dégradée, poncer pour revenir au bois brut.
- Dans tous les cas, dépoussiérer soigneusement les surfaces avant l'application.

MISE EN ŒUVRE ET APPLICATION

- La LASURE TRÈS LONGUE DURÉE ENVIRONNEMENT est une lasure gélifiée prête à l'emploi : elle ne se dilue pas, et doit être bien agitée avant utilisation ; laisser ensuite reposer quelques minutes pour qu'elle reprenne sa consistance gélifiée.
- Ne pas appliquer par une température inférieure à 12°C et une humidité relative de plus de 85%. Ne pas appliquer sur un bois dont l'humidité est supérieure à 12%, ni en extérieur lorsque les conditions atmosphériques risquent de se dégrader dans les 12 heures. Utiliser seulement dans des zones bien ventilées. Ne pas laisser plantes et aquariums dans les lieux où le produit est appliqué.
- Application à la brosse ou au pinceau en 3 couches "bien garnies" dans le sens des fibres du bois : la lasure se tend rapidement, et il est inutile de la "travailler" longtemps (en cas d'application au rouleau, lisser immédiatement la couche, dans le sens des fibres du bois, avec un spalter sec ; pistolet déconseillé). Poncer légèrement entre les couches (abrasif très fin), puis dépoussiérer, pour éliminer les petites aspérités du bois et obtenir un superbe aspect.

The logo for Blanchon, featuring the brand name in a stylized, italicized white font on a dark blue rectangular background.

LASURE TRÈS LONGUE DURÉE ENVIRONNEMENT Très haute résistance

Nouveau : la LASURE TRÈS LONGUE DURÉE ENVIRONNEMENT ne présente pas l'aspect "laiteux" généralement rencontré lors de l'utilisation de certaines lasures en phase aqueuse. La nuance choisie est définitive quelques instants après l'application.

- **Rénovation usuelle :** 1 couche rénove les anciennes lasures (égrenage et dépoussiérage préalables).

- **Rénovation tardive :** poncer les surfaces abîmées, dépoussiérer puis appliquer 2 couches.

- En intérieur : 1 ou 2 couches, selon la teinte et l'aspect désirés.

IMPORTANT : conformément à la Norme NFT 34-202, en extérieur, la nuance "incolore" ne peut être employée seule, mais nécessairement en combinaison avec 2 couches de LASURE TRÈS LONGUE DURÉE ENVIRONNEMENT teintée, ce qui permet de ne pas trop foncer le bois.

***JUSQU'À 8 ANS DE TENUE EXTÉRIEURE AVANT RÉNOVATION⁽¹⁾ :**

- **SUPPORT :** *BOIS NEUFS, application en 3 couches, selon mode d'emploi ci-dessus.

*BOIS ANCIENS OU À RÉNOVER : sains, propres, secs et non gras. Application selon mode d'emploi ci-dessus.

- **EXPOSITION :** sur boiseries verticales uniquement. En cas d'exposition Sud ou Ouest, 3 couches sont impératives.

⁽¹⁾ à l'exclusion des essences peu imprégnables (par ex. chêne, iroko, etc.), sur lesquelles la fréquence d'entretien et de rénovation sera plus importante. Ne pas appliquer sur Western Red Cedar.

NETTOYAGE DES USTENSILES

- Les outils seront nettoyés immédiatement après usage avec de l'eau.
- Protégeons l'environnement :
 - Essorer soigneusement le matériel après l'application ; bien l'essuyer.
 - Le rincer avec très peu d'eau dans un récipient ; laisser cette eau s'évaporer.
 - Le résidu sec peut alors être jeté normalement à la poubelle.
 - Bien refermer l'emballage après l'usage.
 - Ne pas rejeter les résidus à l'égout.

SÉCHAGE

- Séchage hors poussières : 30 minutes environ.
- Séchage "égrenable/recouvrable" : 2 heures environ dans des conditions normales.
- Séchage "à cœur" : 36 à 48 heures dans des conditions normales.

RENDEMENT

- 10 à 12 m² au litre par couche, environ.

CONSERVATION

- 1 an en emballage d'origine fermé. Stocker à l'abri du gel (attention au stockage dans les véhicules).
- Reboucher soigneusement après utilisation.

DONNÉES TECHNIQUES

DESTINATION	LASURE TRÈS LONGUE DURÉE, TRÈS HAUTES PERFORMANCES, POUR LA PROTECTION ET LA DÉCORATION DES BOIS EXTÉRIEURS ET INTÉRIEURS
TYPE DE RÉSINES	Polyuréthanes en phase aqueuse
CLASSIFICATION AFNOR	Famille I, classe 7b2
DENSITÉ	1,01 (à 20°C, selon NFT 30020)
INFORMATIONS RÉGLEMENTAIRES	Pour toutes précisions complémentaires, se reporter à la Fiche de Données de Sécurité (FDS) correspondante (également disponible sur www.blanchon.com ou sur www.quickfds.com)
VISCOSITÉ	1800 centipoises (BROOKFIELD)
PIGMENTATION	Tons bois : oxydes de fer transparents micronisés Blanc : dioxyde de titane micronisé

Marque de Qualité 177

- protection des bois aux intempéries NFT 72.086, essais de vieillissement naturel et accéléré,
 - conformité à la définition et la classification NFT 34.202 et EN 927-1,
 - acceptabilité du produit vis-à-vis de l'homme et de l'environnement,
 - adéquation des préconisations d'emplois.
- CTBA – 10 avenue de Saint Mandé – 75012 PARIS

Marque NF Environnement

Les caractéristiques certifiées sont disponibles auprès d'AFAC-AFNOR Certification ou sur le site Internet « marque-nf.com ».

Ce produit NF Environnement conjugue efficacité et écologie :

- garantie des performances du pouvoir garnissant et de séchage,
- limitation des impacts sur l'environnement au cours de sa fabrication et du fait de sa composition (teneur réduite en solvants et absence de certaines substances dangereuses).

AFAC-AFNOR Certification – 11 Av. Francis de Pressensé
93571 ST DENIS LA PLAINE Cedex

Fiche Technique diffusée par le Service Documentation le 08.12.2005, validée par le Service Technique le 08.12.2005 et la Direction Commerciale le 08.12.2005.
Conçu, mis au point et fabriqué en France.

Les renseignements fournis par la présente Fiche Technique sont donnés de bonne foi, à titre indicatif. Ils ne sauraient en aucun cas induire une garantie de notre part, ni engager notre responsabilité lors de l'utilisation de nos produits. Cette Fiche Technique annule et remplace toutes les versions antérieures.

BLANCHON S.A. - Société anonyme
à directoire et conseil de surveillance
au capital de 4 258 258 €
RCS LYON 390 112 886 - APE 243 Z
CCP 196.03 F LYON

E-mail : blanchon@blanchon.com
Site internet : www.blanchon.com



28, rue Charles Martin - BP 105
69192 SAINT-FONS CEDEX (France)
Tél. 04 72 89 06 00
Fax 04 78 70 07 18

Export Direct Lines
Tél : (0033) 472 89 06 09
Fax : (0033) 472 89 06 02



VERNIS DÉCORATION ENVIRONNEMENT

HAUTE PROTECTION

**GÉLIFIÉ
NE COULE
PAS**

**CONJUGUE
PERFORMANCE ET
ÉCOLOGIE
(consulter la Fiche
de Données
Environnementales)**

SANS ODEUR

**ÉCO-LABEL
EUROPÉEN**

Sec en 30 mn

Sans effet laiteux

**Met en valeur
le naturel de toutes
les essences de bois**

Ne jaunit pas



DESTINATION ET PRÉSENTATION

- Innovation technique dans la décoration et la protection des bois intérieurs, le VERNIS DÉCORATION ENVIRONNEMENT BLANCHON, sans odeur, apporte un réel confort d'application à l'utilisateur exigeant. Ses performances techniques et sa formulation (contenant 0% de C.O.V., selon la Directive 2004/42/CE, conforme aux exigences environnementales de l'Éco-label européen, à la Norme Européenne EN 71.3 et respectueuse de l'homme et de l'environnement) répondent aux critères écologiques les plus sévères.
- Le VERNIS DÉCORATION ENVIRONNEMENT s'utilise aisément et rapidement, sans effet visuel laiteux. Son absence d'odeur, sa simplicité d'application et sa rapidité de séchage permettent une immobilisation extrêmement réduite des locaux, des boiseries ou des meubles.
- Le VERNIS DÉCORATION ENVIRONNEMENT s'applique directement (sans fond dur) sur tous les types de boiseries et meubles (éléments de cuisine). Sa formule gélifiée ne coule pas et est particulièrement appréciée sur les pièces verticales ou difficiles d'accès (poutres, plafonds, frisettes). Excellent accrochage sur bois exotiques (*essences rares, nous consulter).
- Le VERNIS DÉCORATION ENVIRONNEMENT, destiné à toutes les essences de bois, ne modifie pas, en nuance **incolore**, la couleur d'origine des bois, et est disponible en aspect mat, dans 4 versions : incolore, chêne clair, chêne doré et chêne moyen.

PRÉPARATION DES SUPPORTS

- Utiliser le VERNIS DÉCORATION ENVIRONNEMENT sur des bois propres et secs (taux d'humidité inférieure à 20%), sans traces de vernis écaillés ou d'anciennes peintures (si nécessaire, les éliminer).
- Sur vernis anciens, éliminer les parties de faible adhérence, dépolir les surfaces encore brillantes (papier abrasif fin, éviter l'utilisation de laine d'acier).
- Dans des pièces soumises à une forte humidité (salles d'eau, par exemple), l'application d'une couche de vernis sur le verso des frisettes empêchera celles-ci de se déformer.
- Proscrire l'utilisation de lessive, d'éclaircisseur ou d'agents blanchissants.
- Un dépoussiérage soigneux suivra.
- Sur boiseries ou meubles collés, l'utilisation du PRO FILLER BLANCHON (liant mastic AQUA) ou du LIANT MASTIC À BOIS BLANCHON est recommandée pour un rebouchage "toujours à la teinte". Les MASTICS BOIS SANS ODEUR BLANCHON, en poudre ou en tube, peuvent également être utilisés. Consulter les Fiches Techniques de ces produits.

TRAITEMENT INSECTICIDE

- Si besoin est (traces de trous de larves ou d'insectes xylophages sur des lambris anciens), pratiquer un traitement préalable. Seuls les produits de traitement préconisés par BLANCHON peuvent être employés (TRAIT'PLUS® MU BLANCHON).

MISE À LA TEINTE

- Les bois poncés ("mis à nu") peuvent être teintés avec la TEINTE À BOIS AQUA S.D. BLANCHON, qui peut être recouverte directement par le VERNIS DÉCORATION ENVIRONNEMENT ou un autre produit AQUA.
- Il est également possible d'utiliser la TEINTE À BOIS BLANCHON *spéciale parqueteurs* (tons bois, tons couleurs ou tons pastels), la TEINTE À BOIS POSITIVE BLANCHON ou le VIEILLISSEUR BOIS BLANCHON (sur chêne ou châtaignier). Dans ce cas, après séchage du produit tinctorial, appliquer une couche de FOND DUR PRÉPLAST BLANCHON afin de "bloquer" la teinte. Ne pas égrener la teinte, mais la couche de fond dur, après séchage complet (45 mn), puis dépoussiérer avant d'appliquer les 2 couches de VERNIS DÉCORATION ENVIRONNEMENT.
- Proscrire l'utilisation de lasures.

MISE EN ŒUVRE ET APPLICATION

- Le VERNIS DÉCORATION ENVIRONNEMENT est prêt à l'emploi : il ne se dilue pas, et doit être bien agité avant utilisation.
- Ne pas appliquer par une température inférieure à 12°C et une humidité relative de plus de 85%. Ne pas appliquer sur un bois dont l'humidité est supérieure à 10%. Utiliser seulement dans des zones bien ventilées. Ne pas laisser plantes et aquariums dans les lieux où le produit est appliqué.
- L'application se pratique à la brosse, au spalter ou au rouleau (laqueur velours ou polyamide poils courts), en couches régulières et garnies. L'utilisation du pistolet n'est pas recommandée.
- 2 couches permettent d'obtenir un excellent résultat. Sur bois extrêmement poreux, appliquer une troisième couche.
- Entre les couches, il est recommandé d'effectuer un léger ponçage (égrenage) et de redépoussiérer.
- Durcissement rapide, sans odeur. Prendre quelques précautions les premiers jours.

Blanchon

NETTOYAGE DES USTENSILES

- Les outils seront nettoyés immédiatement après usage avec de l'eau.
- Protégeons l'environnement :
 - Essorer soigneusement le matériel après l'application ; bien l'essuyer.
 - Le rincer avec très peu d'eau dans un récipient ; laisser cette eau s'évaporer.
 - Le résidu sec peut alors être jeté normalement à la poubelle.
 - Bien refermer l'emballage après l'usage.
 - Ne pas rejeter les résidus à l'égout.

SÉCHAGE

- Séchage hors poussières : 30 minutes environ.
- Séchage "égrenable/recouvrable" : 2 heures environ dans des conditions normales.
- Séchage "à cœur" : 3 jours.

RENDEMENT

- 10 à 12 m² au litre par couche, environ.

CONSERVATION

- 1 an en emballage d'origine fermé. Stocker à l'abri du gel (attention au stockage dans les véhicules).
- Reboucher soigneusement après utilisation.
- Se reporter à la Fiche de Données de Sécurité (FDS) correspondante (également disponible sur www.blanchon.com ou sur www.quickfds.com).

NETTOYAGE D'ENTRETIEN

- Détergent neutre. Éviter l'utilisation de produits ammoniacés ou d'eau de javel à forte concentration.

RÉNOVATION

- Le VERNIS DÉCORATION ENVIRONNEMENT est rénovable par lui-même. Égrener soigneusement la surface (papier abrasif fin, éviter l'utilisation de laine d'acier). Dépoussiérer soigneusement et appliquer la couche de rénovation.

DONNÉES TECHNIQUES

DESTINATION	VERNIS POUR BOISERIES ET MEUBLES INTÉRIEURS
TYPE DE RÉSINES	Polyuréthanes en phase aqueuse
CLASSIFICATION AFNOR	Famille I, classe 7b2
DENSITÉ	1,01 (à 20°C, selon NFT 30020)
VISCOSITÉ	1800 centipoises (BROOKFIELD T3)
INFORMATIONS RÉGLEMENTAIRES	Se reporter à la Fiche de Données de Sécurité (FDS) correspondante (également disponible sur www.blanchon.com ou sur www.quickfds.com)
SANS MÉLANGE	Prêt à l'emploi
PONÇABILITÉ - RECOUVRABILITÉ	2 heures environ selon température et degré hygrométrique
PIGMENTATION	Tons bois : oxydes de fer transparents micronisés
RÉSISTANCE AUX PRODUITS MÉNAGERS	Huile végétale, acétone, alcool 40°, eau, café, thé, encre : RAS (après 20 jours de séchage, selon NFT 30053). Proscrire les produits ammoniacés

ÉCO-LABEL EUROPÉEN

Ce label écologique est accordé aux peintures et vernis d'intérieur qui satisfont aux exigences environnementales du système de label écologique de l'Union Européenne N° d'enregistrement : FR/7111

- Bonnes performances pour une utilisation à l'intérieur
- Usage limité de substances dangereuses
- Faible teneur en solvants

Pour plus d'informations sur le label écologique de l'Union Européenne, veuillez consulter le site Internet <http://europa.eu.int/ecolabel> ou AFAQ-AFNOR Certification

11 Av. Francis de Pressensé
93571 ST DENIS LA PLAINE Cedex

Fiche Technique diffusée par le Service Documentation le 08.12.2005, validée par le Service Technique le 08.12.2005 et la Direction Commerciale le 08.12.2005.

Conçu, mis au point et fabriqué en France.

Les renseignements fournis par la présente Fiche Technique sont donnés de bonne foi, à titre indicatif. Ils ne sauraient en aucun cas induire une garantie de notre part, ni engager notre responsabilité lors de l'utilisation de nos produits. Cette Fiche Technique annule et remplace toutes les versions antérieures.

BLANCHON S.A. - Société anonyme
à directoire et conseil de surveillance
au capital de 4 258 258 €
RCS LYON 390 112 886 - APE 243 Z
CCP 196.03 F LYON

E-mail : blanchon@blanchon.com
Site internet : www.blanchon.com



28, rue Charles Martin - BP 105
69192 SAINT-FONS CEDEX (France)
Tél. 04 72 89 06 00
Fax 04 78 70 07 18

Export Direct Lines
Tél : (0033) 472 89 06 09
Fax : (0033) 472 89 06 02

**PARQUET
VITRIFIÉ
EN 2
COUCHES* !**

**CONJUGUE
PERFORMANCE ET
ÉCOLOGIE
(consulter la Fiche
de Données
Environnementales)**

•
SANS ODEUR

•
**ÉCO-LABEL
EUROPÉEN**

•
Sec en 30 mn

•
**Met en valeur
le naturel de toutes
les essences de bois**

•
Ne glisse pas

•
**Protège durablement
parquets, planchers
et escaliers**



VITRIFICATEUR PARQUET ENVIRONNEMENT



HAUTE RÉSISTANCE

DESTINATION ET PRÉSENTATION

- Innovation technique majeure dans la protection des sols en bois, le VITRIFICATEUR PARQUET ENVIRONNEMENT BLANCHON, sans odeur, apporte un réel confort d'application à l'utilisateur exigeant. Ses performances techniques et sa formulation (contenant moins de 5% de C.O.V, selon la Directive 2004/42/CE, conforme aux exigences environnementales de l'Éco-label européen, à la Norme Européenne EN 71.3 et respectueuse de l'homme et de l'environnement) répondent aux critères écologiques les plus sévères.
- Le VITRIFICATEUR PARQUET ENVIRONNEMENT s'applique aisément (un seul composant = sans mélange), son absence d'odeur, sa simplicité d'application, son utilisation en 2 couches* et sa rapidité de séchage permettent une immobilisation extrêmement réduite des locaux.
- Le VITRIFICATEUR PARQUET ENVIRONNEMENT s'applique directement (sans fond dur) sur tous les types de parquets, planchers et escaliers (convenablement préparés par ponçage "à blanc"). Excellent accrochage sur bois exotiques (*essences rares et noyer, nous consulter).
- Le VITRIFICATEUR PARQUET ENVIRONNEMENT, destiné à toutes les essences de bois, ne modifie pas la nuance d'origine des bois, et est disponible en 2 aspects : incolore satiné et incolore mat.

*L'application du VITRIFICATEUR PARQUET ENVIRONNEMENT s'effectue en 2 couches dans la plupart des cas, sauf sur bois très absorbants ou en lieux soumis à trafic intense, où 3 couches seront nécessaires à une protection optimale.

PRÉPARATION DES SUPPORTS

- L'HUILE PARQUET ENVIRONNEMENT ne sera appliquée que sur un bois aplani et mis à nu par ponçage (décapage et décirage déconseillés ; cf. ANNEXE*, en page 2, pour les détails du ponçage d'un parquet), dépoussiéré et exempt de traces de détergent, de gras, de cire, d'encaustique, de polish ou d'huile de lin (ou autres huiles spécifiques). Proscrire l'utilisation de lessive, d'éclaircisseur, d'agents blanchissants ou de nettoyant parquet.
- Un dépoussiérage soigneux suivra.
- Sur parquets collés, l'utilisation du PRO FILLER BLANCHON (liant mastic AQUA) ou du LIANT MASTIC À BOIS BLANCHON est recommandée pour un rebouchage "toujours à la teinte". Les MASTICS BOIS SANS ODEUR BLANCHON, en poudre ou en tube, peuvent également être utilisés. Consulter les Fiches Techniques de ces produits.

TRAITEMENT INSECTICIDE

- Seuls les produits de traitement préconisés par BLANCHON peuvent être employés (TRAIT'PLUS® MU).

MISE À LA TEINTE

- Les parquets poncés (bois "mis à nu") peuvent être teintés avec la TEINTE À BOIS AQUA S.D. BLANCHON, qui peut être recouverte directement par le VITRIFICATEUR PARQUET ENVIRONNEMENT ou un autre produit AQUA.
- Il est également possible d'utiliser la TEINTE À BOIS BLANCHON *spéciale parqueteurs* (tons bois, tons couleurs ou tons pastels), la TEINTE À BOIS POSITIVE BLANCHON ou le VIEILLISSEUR BOIS BLANCHON (sur chêne ou châtaignier). Dans ce cas, après séchage du produit tinctorial, appliquer une couche de FOND DUR PRÉPLAST BLANCHON (ou du FOND DUR S.O.) afin de "bloquer" la teinte.
- Dans tous les cas, ne pas égrener la teinte. Il est recommandé de n'égrener le parquet qu'avant l'application de la dernière couche de VITRIFICATEUR PARQUET ENVIRONNEMENT, après séchage complet de la précédente (3 heures environ). Dépoussiérer soigneusement avant d'appliquer la couche de finition de VITRIFICATEUR PARQUET ENVIRONNEMENT.
- Proscrire l'utilisation de lasures.

FOND DUR AVANT VITRIFICATION (cas spécifique de parquets anciennement cirés)

- L'utilisation, en première couche, du FOND DUR PRÉPLAST (ou du FOND DUR S.O.) est particulièrement recommandé sur parquets anciennement cirés, encaustiqués ou huilés. Égrener la couche de fond dur, après séchage complet (45 mn), puis dépoussiérer avant d'appliquer les 2 couches de VITRIFICATEUR PARQUET ENVIRONNEMENT.

MISE EN ŒUVRE ET APPLICATION

- Prêt à l'emploi : ne pas diluer, bien agiter avant utilisation.
- Adhérence parfaite sur bois nu, propre et sec, convenablement préparé (voir § PRÉPARATION DES SUPPORTS). Dépoussiérer soigneusement.
- Ne pas vitrifier un parquet à une température inférieure à 12°C et une humidité relative de plus de 85% (en respect du D.T.U. en vigueur) ; ne pas appliquer sur un bois dont l'humidité est supérieure à 10%. Utiliser seulement dans des zones bien ventilées. Ne pas laisser plantes et aquariums dans les lieux où le produit est appliqué.
- Application aisée au rouleau (poils courts). Pinceau ou spalter pour les bords. Travailler en 2 couches* "bien garnies" : le vitrificateur se tend immédiatement, il est inutile de le "travailler" longtemps.
NB : l'apparence légèrement "laiteuse" du vitrificateur liquide disparaît en quelques instants, lors du séchage.
- Un léger ponçage de la surface entre les couches (papier abrasif fin, grain 120 par ex., avec une ponceuse vibrante ou une monobrosse sur les grandes surfaces), éliminera les petites aspérités du bois, permettra d'obtenir un superbe aspect et facilitera l'entretien. Dépoussiérer soigneusement.
- Recouvrable en 3 heures environ (ne pas attendre plus de 48 heures entre couches).
- Durcissement rapide, sans odeur. Utilisation des locaux : 24 heures après la dernière couche. Prendre quelques précautions les premiers jours.

Blanchon

NETTOYAGE DES USTENSILES

- Les outils seront nettoyés immédiatement après usage avec de l'eau.
- Protégeons l'environnement :
 - Essorer soigneusement le matériel après l'application ; bien l'essuyer.
 - Le rincer avec très peu d'eau dans un récipient ; laisser cette eau s'évaporer.
 - Le résidu sec peut alors être jeté normalement à la poubelle.
- Bien refermer l'emballage après l'usage.
- Ne pas rejeter les résidus à l'égout.

SÉCHAGE, DURCISSEMENT ET MISE EN SERVICE

- Séchage hors poussières : 30 minutes environ.
- Séchage "égrenable/recouvrable" : 3 heures environ dans des conditions normales.
- Ne pas dépasser 48 heures entre les couches.
- Dureté définitive : 5 à 8 jours.
- Trafic léger : 12 heures dans des conditions normales.
- Occupation des lieux : pendant les 10 premiers jours prendre quelques précautions : ne pas couvrir (bâches de protection), ne pas disposer de tapis sur le parquet vitrifié. Ne pas déplacer de meubles lourds. Dépoussiérer avec un aspirateur ou un balai (ne pas utiliser de textiles imprégnés).
- Par la suite : placer des protections adaptées (feutre) sous les pieds des tables et chaises. Si nécessaire, un paillason de qualité placé à l'entrée de la pièce retiendra poussières et gravillons. Ne pas laisser d'eau ou d'autres liquides stagner sur votre parquet vitrifié (bien isoler les pots de fleurs).

RENDEMENT

- 8 m² au litre par couche, environ, pour une vitrification en 2 couches.

CONSERVATION

- L'an en emballage d'origine fermé. Stocker à l'abri du gel (attention au stockage dans les véhicules).
- Reboucher soigneusement après utilisation.
- Se reporter à la Fiche de Données de Sécurité (FDS) correspondante (également disponible sur www.blanchon.com ou sur www.quickfds.com).

ENTRETIEN

- Le VITRIFICATEUR PARQUET ENVIRONNEMENT facilite l'entretien de tous les parquets.
- **ENTRETIEN COURANT** : dépoussiérage régulier à l'aspirateur (ou au balai), au besoin associé à un balayage humide (matériel bien essoré et jamais ruisselant, détergent neutre).
- Les **LIEUX SOUMIS À UN TRAFIC INTENSE** seront entretenus rationnellement avec le RÉNOVATEUR BLANCHON et l'ENTRETIEN BLANCHON (aspect satiné) ou le MÉTAMAT® BLANCHON et le PROTECTEUR BLANCHON (aspect mat).
- **PROSCRIRE** : monobrosse, balai à franges, lustrants siliconés, produits ammoniacés ou détergents abrasifs, etc., c'est-à-dire tous les matériels et produits susceptibles de donner du glissant et du brillant.

DONNÉES TECHNIQUES

DESTINATION	VITRIFICATEUR POUR PARQUETS, PLANCHERS ET BOIS
TYPE DE RÉSINES	Résines polyuréthanes en phase aqueuse
CLASSIFICATION AFNOR	Famille 1, classe 7b2
DENSITÉ	1,01 (à 20°C, selon NFT T 30020)
VISCOSITÉ	260 centipoises (viscosimètre BROOKFIELD, à 20°C)
INFORMATIONS RÉGLEMENTAIRES	Se reporter à la Fiche de Données de Sécurité (FDS) correspondante (également disponible sur www.blanchon.com ou sur www.quickfds.com)
PONÇABILITÉ - RECOUVRABILITÉ	3 heures environ selon température et degré hygrométrique
ADHÉRENCE	Excellente sur bois préparés
RÉSISTANCE À L'ABRASION TABER	Perte de poids : 30 mg (meules CS 10, 1000 tours, 1 kg)
RÉSISTANCE AUX CHOCES	50 cm (mandrin de 400 g) (selon NFT T 30039)
RÉSISTANCE À LA RAYURE	Crayon 7H
RÉSISTANCE AUX PRODUITS MÉNAGERS	VITRIFICATEUR végétale, moutarde, ketchup, vinaigre, eau, café, thé, détergents ménagers usuels, alcool 40°, acétone, encre, Javel diluée : RAS (après 20 jours de séchage, selon NFT T 30053)
HYDROTHERMIE SUPERFICIELLE	RAS

*ANNEXE : PONÇAGE D'UN PARQUET À LA MACHINE

- Il s'effectue à l'aide d'une ponceuse à parquet, d'une bordeuse pour les bords et d'un racloir pour les angles.
- La ponceuse à parquet s'utilise dans le sens de la lumière ou mieux, si possible dans le sens du bois.
- Progresser régulièrement pour traiter toute la surface de manière identique.
- 1^{er} passage : Gros grains (24, 30 ou 36) pour mettre le parquet à nu et l'aplanir.
- 2^e passage : Grains moyens (50 ou 60) pour régulariser la surface.
- 3^e passage : Grains fins (100 ou 120) pour compléter la finition.
- Réaliser le pourtour de la pièce (bordeuse et racloir).
- Le polissage avec une monobrosse équipée d'une grille abrasive (80 ou 120) parfait la préparation de surface, en particulier sur des parquets présentant des alternances de fil : mosaïque, chevron, bâton rompu, Point de Hongrie, etc.
- Dépoussiérer soigneusement à l'aide d'un aspirateur puissant (surface à vitrifier ainsi que plinthes, rebords de fenêtres et radiateurs).

ÉCO-LABEL EUROPÉEN



Ce label écologique est accordé aux peintures et vernis d'intérieur qui satisfont aux exigences environnementales du système de label écologique de l'Union Européenne
N° d'enregistrement : FR/7111

- Bonnes performances pour une utilisation à l'intérieur
- Usage limité de substances dangereuses
- Faible teneur en solvants

Pour plus d'informations sur le label écologique de l'Union Européenne, veuillez consulter le site Internet <http://europa.eu.int/ecolabel> ou
AFAQ-AFNOR Certification
11 Av. Francis de Pressensé
93571 ST DENIS LA PLAINE Cedex

Fiche Technique diffusée par le Service Documentation le 08.12.2005, validée par le Service Technique le 08.12.2005 et la Direction Commerciale le 08.12.2005.

Conçu, mis au point et fabriqué en France.

Les renseignements fournis par la présente Fiche Technique sont donnés de bonne foi, à titre indicatif.

Ils ne sauraient en aucun cas induire une garantie de notre part, ni engager notre responsabilité lors de l'utilisation de nos produits.
Cette Fiche Technique annule et remplace toutes les versions antérieures.

BLANCHON S.A. - Société anonyme
à directoire et conseil de surveillance
au capital de 4 258 258 €
RCS LYON 390 112 886 - APE 243 Z
CCP 196.03 F LYON

E-mail : blanchon@blanchon.com
Site internet : www.blanchon.com



28, rue Charles Martin - BP 105
69192 SAINT-FONS CEDEX (France)
Tél. 04 72 89 06 00
Fax 04 78 70 07 18

Export Direct Lines
Tél : (0033) 472 89 06 09
Fax : (0033) 472 89 06 02